

T 704 / 1021

KÖSTER® Stone Design

Dekoratif Zemin Kaplaması > Poliüretan Taş Halı

Genel Bilgi:

KÖSTER Stone Design doğal veya özel tekniklerle renklendirilmiş agreganın hidrofobik poliüretan UV-reçinesi ile karıştırılarak 8-15mm kalınlığında uygulanmasından oluşan dekoratif görünümlü zemin kaplamasıdır.

Paket bileşenleri şunlardır:

- Agregası;
2-4 mm kalınlığında boyanmış veya natürel renkli doğal taş granülleri.
- Taş Bağlayıcı
Stone Binder 1001



Özellikler ve Avantajlar:

- Sınırsız görüntü imkanı verir.
- Bakımı ve temizlenmesi kolaydır.
- Yüksek aşınma direnci vardır.
- Yüksek UV dayanımı vardır.
- Dış hava koşullarına karşı dayanımlıdır.
- Uygulaması süratlidir.
- Ekonomiktir.
- Hijyeniktir ve kolay temizlenir.

- Kir ve lekelerle karşı dayanıklıdır.
- Rahat yürüyüş imkanı sağlar ve kaymaz.
- Derzsiz uygulama kolaylığı sağlar.
- Uzun ömürlüdür ve bakımı kolaydır.

Kullanım Alanları:

- Yürüyüş yolları ve parklar
- Mağaza ve showroomlar
- Halka açık alanlar
- Kaldırımlar
- İç ve dış mekanlar
- Hastaneler
- Fuar alanları ve alışveriş merkezleri
- Galeri ve sergi alanları
- Otoparklar, oto galerileri
- Peyzaj projeleri
- Villa, site ve apartmanlar vb.

Teknik Veriler:

Renk	25 adet naturel line, doğal taş ve neon renkler
Görünüm	renkli doğal taş
Dökme yoğunluğu	takr. 1,55 kg / dm ³
Uygulama Kalınlığı	8 - 15 mm
Uygulama sıcaklığı	+5°C ile +30°C arasında

Aksesuarlar:

- Mala
- Düz Profil
- Bükülebilir Profil
- Bükme Makinesi
- Perdah Makinesi
- Master


T 704 / 1021

- **Renkler:**


- Doğal Renkler



- Neon Renkler



- Naturel Line Renkler



Kullanım Şekli:

Yüzey Hazırlığı:

Uygulama yapılacak yüzeyler kuru, temiz, taşıyıcı ve sağlam olmalıdır. Aderansı azaltacak toz, yağ, gres, boya ve benzeri her tür kir, uygulamadan önce tam olarak temizlenmelidir.

Uygulama yapılacak yüzeyler çukur, kırık, segregasyon ve çatlak gibi hatalar içermemelidir ve tozlanmalıdır.

Yüzey hazırlığı bilyalama (shot blasting) frezeleme, zımparalama veya benzeri mekanik yüzey aşındırma işlemleri ile yapılmalı ve tüm yüzeyler endüstriyel vakum aletleri ile tozdan arındırılmalıdır.

Her koşul altında yüzey aderansı 1,5 N/mm² üstünde ve nem miktarı % 4'ün altında olmalıdır. Uygulama sırasında zemin sıcaklığının çığ noktasının en az +3°C üzerinde olmasına dikkat edilmelidir.

Astar Uygulanması (Opsiyonel):

Karışım yüzeye çekçek veya mala ile yayılır ve rulo ile iyice yedirilir. KÖSTER MO 10 tipi kum ıslağı ıslağına serpilir. (1,0 kg/m²)

Müteakip kaplamalar 24-48 saat sonra uygulanmalıdır. 48 saatlik süre aşılmamalıdır.

Karışımın Hazırlanması:

Doğal taş granülleri ve taş bağlayıcı düşük devirli bir karıştırıcı (400 d/d altında) ve karıştırıcı uç yardımı ile homojen kıvama gelene kadar karıştırılır. Karışım hatalarının önüne geçmek amacı ile karışım, temiz bir ambalaja aktarılmalı ve kısa bir süre tekrar karıştırılmalıdır.

KÖSTER Stone Desing Uygulanması:

Homojen şekilde karıştırılan ürün zemine dökülür ve mala ya da perdah ile yayılır.

Dikkat Edilecek Hususlar:

Islak veya donmuş yüzeylere uygulama yapmayınız.

+5°C'nin altındaki, +35°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda veya uygulamayı takip eden 24 saat içinde sıcaklığın +5°C'nin altına düşmesi beklenen durumlarda uygulama yapılmaz.

Aletlerin Temizliği:

Uygulamadan hemen sonra temizlik solventi ile.

Sarfiyat:

Sistem her 8 mm kalınlık için 15 kg/m² karışım halinde

Ambalaj:

Stone Design	30 kg kraft torba
Stone Binder 1001	1,5 kg alu poşet



Depolama:

Kuru ve serin ortamda, orijinal ambalajında saklayınız.



T 704 / 1021

Raf Ömrü:

Binder 1001 raf ömrü 6 ay

Dikkat:

Yeterli havalandırma sağlayınız. Uygulama sırasında katı veya sıvı madde tüketmeyiniz ve sigara içmeyiniz. Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz ve deri temasından

kaçınınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Göz teması halinde bol su ile yıkayınız ve hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Yutmayınız, boş ambalajları gıda maddesi ve içme suyu depolamak amacı ile kullanmayınız ve boş ambalajları ateşe atmayınız.

Yasal Notlar: Çok geniş ve farklı alanlarda kullanılması mümkün olan ürünlerimizin kullanılması ve uygulanmasına ilişkin genel bir bilgi vermek ve genel teknik detayları göstermek amacıyla bu kılavuz hazırlanmıştır. Bu bilgiler şirketimizin bilgi ve tecrübelerini yansıtmaktadır. Ve tavsiye niteliği taşımaktadır. Burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve ürünlerin tavsiye edilen koşullarda depolandığı, elleçlendiği ve uygulandığı durumları kapsayacak şekilde iyi niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri, uygulama alanları ve uygulama koşulları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle ürünleri kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunması gerekmektedir. KÖSTER firması ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez. Burada verilen bilgiler veya KÖSTER çalışanları tarafından verilen sözlü/yazılı bilgiler tamamen tavsiye niteliğindedir. Uygulama alanının KÖSTER çalışanları tarafından ziyaret edilmiş olması KÖSTER firmasına gözetmen/süpervizör sorumluluğu getirmez. Ürünün kullanıcısı (kullanıcı) ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. KÖSTER, ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin değiştirme hakkı saklıdır. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün KÖSTER'e başvurarak temin edebilecekleri yerel Ürün Teknik Föyünün son baskısını dikkate almalıdır. Ürün alıcısının basiretli hareket etmesi ve kendi çıkarlarını ve mülkiyet hakkını öncelikli olarak gözetmesi ve gözlemlemesi gerekmektedir. Hatta bununla sorumludur. Bu kılavuz sadece KÖSTER ürünlerini kapsamakta olup diğer şirketlerin ürünleri için geçerli değildir. Teknik destek gereken ve tarafımızdan verilmesi uygun görülen konularda şirketimizin sadece yazılı beyanları esastır. Bu teknik döküman, yenisi basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar.

Revize Tarihi: 26-06-2019